

Tóm tắt

ELATHANE #2740 là một lớp màng sơn chống thấm trong giữa lòng bê tông với thành phần chính là chất nhựa polyurethane, giúp kéo dài tuổi thọ của bê tông bằng cách hình thành một lớp màng đàn hồi, và điều chỉnh tuyệt vời các vết nứt của bê tông.

1. Lớp sơn chống thấm trong giữa lòng bê tông cho tầng thượng của chung cư hoặc tòa nhà.
2. Lớp sơn chống thấm trong giữa lòng bê tông cho phòng tắm, bãi đỗ xe, hồ bơi và tầng hầm.

Tính chất

Đặc điểm	Chi tiết
Màu sắc	Đen
Trọng lượng (25°C)	Khoảng 1mm = 1.3 kg/m ² (2mm=2.6kg/m ² 3mm=3.9kg/m ²)
Tuổi thọ sau khi mở nắp (25°C)	Khoảng 30 phút
Tỷ lệ pha trộn	2 : 1 (theo trọng lượng.)

Thời gian khô

Mục	Nhiệt độ		
	10°C	20°C	30°C
Có thể chạm vào sau	10 giờ	6 giờ	4 giờ
Thời gian khô	48 giờ	32 giờ	24 giờ
Khô hoàn toàn	Trên 10 ngày	Trên 7 ngày	Trên 5 ngày

Dung môi

Thinner 200

Phương pháp sơn

Lăn, trát, cào.

Chú ý

1. Bê tông mới phải có tuổi ít nhất là 4 tuần trước khi sơn và độ ẩm không vượt quá 8%.
2. Đổ hỗn hợp vào thùng chứa và khuấy đều hỗn hợp bằng máy khuấy.
3. Thêm từ từ chất cứng vào hỗn hợp trong khi khuấy.
4. Đổ hỗn hợp vào trong thùng. Tránh tạo bọt khi hỗn hợp.
5. Chất cứng phản ứng với hơi ẩm. Đóng nắp thùng chứa sau mỗi lần sử dụng để ngăn tiếp xúc với hơi ẩm.
6. Không thay đổi tỷ lệ pha trộn. Nên pha trộn sơn trong tuổi thọ sử dụng.
7. Mang mặt nạ bảo hộ khi sử dụng.

Đóng gói

27 kg