

Feb. 2015
Version

BestCure AC015

Hợp chất bảo dưỡng bê tông gốc polymer

PHỤ GIA BÊ TÔNG - HÓA CHẤT CHỐNG THÂM - Vữa Rót Không Co Ngót - Sản Phẩm Nền Sàn - Ket Nối - Trám Bít - Sửa Chữa - Bảo Vệ - Hoàn Thiện - Concrete Admixture - Waterproofing - Grouting - Flooring - Sealing - Repairing - Protecting - Finishing
BESTMIX CONSTRUCTION CHEMICALS & ADMIXTURES

Mô tả: BestCure AC015 là hợp chất polymer tổng hợp dùng để bảo dưỡng bê tông trong suốt quá trình đóng rắn của xi măng.

Ứng dụng:

- Dùng thay thế nước bảo dưỡng cho bê tông ngay sau khi đổ
- Dùng cho bê tông trong các điều kiện hay hạng mục thi công khắc nghiệt
- Sử dụng cho các bê tông đổ khối lớn, cần được bảo dưỡng tốt, hạn chế rạn nứt bề mặt bê tông
- Sử dụng cho các trường hợp thi công bê tông đường hầm
- Dùng cho bê tông nền sàn cần có màu sắc bề mặt bê tông đồng đều.

Ưu điểm:

- Tăng cao giá trị thẩm mỹ cho công trình.
- Dễ bảo dưỡng và không làm phát sinh chi phí bảo dưỡng.
- Không độc hại, có thể sử dụng cho hồ chứa nước sinh hoạt.
- Không chứa chloride gây ăn mòn cốt thép.
- Ngăn cản hiệu quả quá trình bốc hơi nước trên bề mặt khối bê tông.
- Giảm thiểu tối đa hiện tượng rạn nứt bề mặt do mất nước nhanh.
- Thích hợp với điều kiện khí hậu Việt Nam.
- Duy trì màu sắc đồng đều cho các bề mặt xoa hardener.

Thông số kỹ thuật:

Dạng tồn tại: Dạng lỏng

Màu sắc: Trắng sữa

Thành phần: Co-polymer Acrylic tổng hợp biến tính

Tỷ trọng: 1.05 ± 0.01 kg/lít.

pH: 7.5 ÷ 8.4

Đóng gói: 5; 25; 210 Lít/thùng

Định mức sử dụng: 8 ÷ 12 m²/lít (tùy theo trạng thái bề mặt)

Bảo quản: Nơi thoáng mát, khô ráo, nhiệt độ môi trường 5°C ÷ 35 °C

Hạn sử dụng: 12 tháng kể từ ngày sản xuất

BESTMIX CORPORATION

HEAD OFFICE: Lot D1, Road D1&N3, Nam Tan Uyen IP, Binh Duong. Tel: (0650) 365 3990-365 3991 Fax: (0650) 365 3992 Website: bestmix.vn
HCMC OFFICE: 378-384 Cong Hoa Str., Tan Binh Dist., Ho Chi Minh City. Tel: (08) 3810 7995 - 3810 7996 - 3810 7997 Fax: (08) 3810 7998
DANANG OFFICE: 478B1 Dien Bien Phu Street, Thanh Khe District, Da Nang City. Tel: (0511) 371 5299 - 371 5399 Fax: (0511) 371 5499
HANOI OFFICE: 130 Nguyen Xien Str., Thanh Xuan Dist., Hanoi City. Tel: (04) 3556 6677 Fax: (04) 3556 6677 Email: info.mb@bestmix.com.vn

Hướng dẫn thi công:

Chuẩn bị bề mặt:	Bề mặt bê tông phải vệ sinh sạch sẽ, không bị bám dính bụi bẩn, bùn đất, dầu mỡ ...
Thi công:	Dùng ru-lô lăn hoặc vòi phun phân bố đều BestCure AC015 lên toàn bộ diện tích bề mặt khối đổ bê tông ngay sau khi bê tông bắt đầu đóng rắn (cứng mặt). Trong trường hợp tiến hành chậm hơn cần phải làm ẩm bảo hòa bề mặt bằng nước sạch (nhưng không để đọng vũng) trước khi sử dụng BestCure AC015.
Vệ sinh:	Vệ sinh dụng cụ, thiết bị thi công bằng nước sạch ngay sau khi kết thúc công việc và trước khi vật liệu đóng rắn.
An toàn:	Sản phẩm có tính kiềm nhẹ nên có thể gây dị ứng đối với da khi tiếp xúc lâu. Nên mang găng tay, khẩu trang và kính bảo hộ khi thi công. Trường hợp bị văng vào mắt, mũi, miệng... nên rửa ngay bằng nước sạch nhiều lần trước khi đến cơ quan y tế nơi gần nhất để được điều trị kịp thời và đúng phương pháp.

Miễn trừ:

Các thông tin kỹ thuật và hướng dẫn thi công trong các tài liệu của BESTMIX dựa trên sự hiểu biết và kinh nghiệm thực tế của chúng tôi. Các thông tin ở đây chỉ nêu lên bản chất chung do đó người sử dụng sản phẩm này phải thí nghiệm xem sản phẩm có phù hợp với mục đích thi công của mình không. BESTMIX có quyền thay đổi đặc tính sản phẩm của mình, người sử dụng phải luôn kham khảo tài liệu kỹ thuật mới nhất của sản phẩm

BESTMIX CORPORATION

HEAD OFFICE: Lot D1, Road D1&N3, Nam Tan Uyen IP, Binh Duong. Tel: (0650) 365 3990-365 3991 Fax: (0650) 365 3992 Website: bestmix.vn
HCMC OFFICE: 378-384 Cong Hoa Str., Tan Binh Dist., Ho Chi Minh City. Tel: (08) 3810 7995 - 3810 7996 - 3810 7997 Fax: (08) 3810 7998
DANANG OFFICE: 478B1 Dien Bien Phu Street, Thanh Khe District, Da Nang City. Tel: (0511) 371 5299 - 371 5399 Fax: (0511) 371 5499
HANOI OFFICE: 130 Nguyen Xien Str., Thanh Xuan Dist., Hanoi City. Tel: (04) 3556 6677 Fax: (04) 3556 6677 Email: info.mb@bestmix.com.vn