

# BestGrout CE600-1HS

**Vữa rót không co ngót, cường độ sớm siêu cao, gốc xi măng  
Non-Shrinkage Flowable Grout, High Early Strength, Cement Base**

**Mô tả:** BestGrout CE600-1HS là vữa trộn sẵn, một nước trộn khoảng 9+11% so với trọng lượng bột thành phần, với đặc tính tự san phẳng, tự lên, (2.25+2.75 lít nước / bao 25 kg).

không co ngót trong quá trình đóng rắn. Đặc biệt đạt **Thí công:** Sau khi trộn đều, dùng bay sắt khuấy cường độ siêu cao trong những ngày đầu. nhẹ trong vài giây để bột khí thoát ra nhanh. Sau

**Thành phần:** xi măng đặc biệt, các khoáng chất đó, hỗn hợp được rót ngay vào ván khuôn đã chuẩn bị trước một cách liên tục nhằm duy trì áp suất thủy tĩnh cần thiết cho lớp vật liệu đang rót nhằm tránh hiện tượng cuốn khí.

**Công dụng:** Dùng cho các mục đích sử dụng cần cường độ cao trong thời gian ngắn như: định vị bu-lông, lắp đặt móng máy, lắp đặt bệ đường ray, chèn đáy bản mã đầu cột, chèn các khe hở rộng, các lỗ hỏng, các hốc xâm thực lớn,...

**Ưu điểm:** Dễ sử dụng, độ chảy cao, cường độ sớm siêu cao, ổn định thể tích, không co ngót, không ăn mòn cốt thép, không độc hại, thân thiện môi trường...

**Định mức sử dụng:** 1.9 kg bột khô cho 1 lít vữa rót. Cần 76 bao (25 kg/bao) cho 1m<sup>3</sup> vữa rót.

**Hướng dẫn thi công:**  
**Chuẩn bị bề mặt:** Bề mặt phải được làm sạch đúng yêu cầu, đặc chắc, đảm bảo không nhiễm bẩn.

**Trộn:** Bột BestGrout CE600-1HS được thêm từ từ vào lượng nước trộn đã được định lượng trước (trong một thùng trộn có dung tích thích hợp) trong khi cánh khuấy (tốc độ 400-500 vòng/phút) vẫn quay đều cho đến khi đồng nhất. Thông thường, lượng

**Vệ sinh:** Vệ sinh các thiết bị, dụng cụ bằng nước và xà phòng trước khi hỗn hợp đóng rắn.

**Điều kiện an toàn:**

Vật liệu có tính kiềm do đó có thể gây dị ứng đối với da trần cảm khi tiếp xúc lâu. Nên mang găng tay, khẩu trang, kính bảo hộ khi sử dụng sản phẩm. Nếu bị rơi vào mắt, mũi, miệng...phải rửa ngay bằng nước sạch nhiều lần trước khi đến cơ quan y tế nơi gần nhất để được điều trị kịp thời và đúng cách.

**Bảo quản:** bảo quản nơi thoáng, mát, khô ráo, tránh sương giá.

**SX tại:** Cty CP BESTMIX, Lô D1, đường D1&N3, KCN Nam Tân Uyên, Khánh Bình, Tân Uyên, BD.

**Đóng gói:** 25 kg/bao.

**Số lô:** 0010716CE600-1HS

**NSX:** 02/07/2016

**HSD:** 02/01/2017