

KORESHIELD PLUS

Mô Tả	Là sản phẩm sơn ngoại thất. Với những cải tiến trong công thức giúp KORESHIELD PLUS ngăn chặn kiềm từ xi măng bảo vệ màng sơn và màu sắc. Sản phẩm thân thiện với môi trường, kháng thời tiết tốt, chống rêu mốc.
Loại	KORESHIELD PLUS
Công dụng	Là lớp sơn phủ ngoại thất cho bề mặt tường bê tông, thạch cao và tường tô vữa.
Hoàn thiện	Mờ, màu trắng hoặc màu như trong bảng màu.
Đặc điểm	<ul style="list-style-type: none">- Chống kiềm hóa và muối hóa cao- Độ bao phủ và che phủ cao- Chống rêu mốc- Thân thiện môi trường, hàm lượng VOC thấp, không chứa APEO và kim loại nặng- Kháng thời tiết
Chuẩn bị bề mặt	<ul style="list-style-type: none">- Nền vữa xi măng mới: Dùng bàn chải hoặc giấy nhám loại bỏ tạp chất và bụi bẩn trên bề mặt cần sơn.- Nền sửa chữa, bảo trì: Tẩy sạch lớp sơn cũ và loại bỏ các tạp chất khỏi bề mặt cần sơn, sử dụng bột trét “Supro putty”(ngoại thất) phủ toàn bộ khu vực bị nứt.
Điều kiện thi công	Bề mặt hoàn toàn được làm sạch, khô. Không thi công trong điều kiện độ ẩm trên 85%. Nhiệt độ bề mặt phải cao hơn ít nhất 10 độ so với nhiệt độ điểm đọng sương nhằm tránh hiện tượng ngưng tụ.
Phương pháp thi công	Cọ quét, con lăn hoặc phun
Mức tiêu hao	11-13m ² /L lớp sơn khô 30 microns trên bề mặt bằng phẳng <ul style="list-style-type: none">- Tỷ trọng màu trắng: Ước tính. 1.3 ~ 1.4

KCC PAINT (VIETNAM) CO., LTD

Địa chỉ: Số 1, KCN Long Thành, Xã Tam An, Huyện Long Thành, T. Đồng Nai, Việt Nam

Điện thoại: (0251) 351 4678

Fax: (0251) 351 4684-85

	- Điểm chớp cháy: Không bắt lửa
Pha loãng	Dung môi: Nước sạch. (Tỷ lệ pha loãng: Tối đa 20%).
Hệ thống sơn đề nghị	<ul style="list-style-type: none">- Bột trét: 2 lớp dura putty- Sơn phủ: 1 lớp KORESEALER PREMIUM- Sơn bề mặt: 2 lớp KORESHIELD PLUS
Độ dày màu sơn yêu cầu	Độ dày mỗi lớp sơn khô đề nghị 30-40 micron, Sơn 2 lớp với độ dày màng sơn thích hợp
Thời gian khô	Khô bề mặt 10 phút ở 30°C
Thời gian chuyển tiếp	Tối đa 2 giờ ở 25°C.
Vệ sinh	Rửa các dụng cụ bằng nước sạch ngay sau khi dùng
Bảo quản	Đậy chặt nắp thùng. Lưu trữ ở nơi khô, mát và thoáng. Nhiệt độ từ 5 – 30°C
Đóng gói	1L, 5L & 18L
Lưu ý	<ul style="list-style-type: none">- Bề mặt sơn sẽ bị nứt nếu thi công ở nhiệt độ dưới 5°C. Tránh pha loãng quá nhiều vì có thể làm khác màu, bề mặt bị xấu và tính năng sản phẩm không đảm bảo.- Bảo quản sơn ở điều kiện tốt trong thời gian vận chuyển và lưu trữ.- Khi sơn phủ lên bề mặt có lớp sơn cũ hoặc bề mặt đã xử lý bột trét phải kiểm tra độ bám dính trước khi thi công.- Phải sử dụng sơn lót trên bề mặt không phẳng như một lớp cơ sở để tránh sai lệch màu do bề mặt sơn phủ không đều.- Đậy kín khi không sử dụng. Bảo quản xa tầm tay trẻ em.- Tất cả các câu hỏi liên quan đến sản phẩm và thông tin an toàn, vui lòng truy cập trang chủ hoặc liên hệ dịch vụ chăm sóc khách hàng

KCC PAINT (VIETNAM) CO., LTD

Địa chỉ: Số 1, KCN Long Thành, Xã Tam An, Huyện Long Thành, T. Đồng Nai, Việt Nam

Điện thoại: (0251) 351 4678

Fax: (0251) 351 4684-85